

MasterKure[®] 220WB

Jun 2020 erst. Okt. 2019

Vandig kunststofdispersion (akryl) til efterbehandling af betonoverflader

PRODUKTBESKRIVELSE

MasterKure 220WB er curing på akryl basis. Produktet danner efter påføring en film, som hæmmer vandfordampningen fra overfladen under hærningen. Den dannede film er dog diffusionsåben og overfladen kan efterbehandles.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Elementfabrikker
- Færdigbeton (gulve)

FORARBEJDNING

Anvendelse: Påføres med sprøjte, højtrykssprøjte, rulle eller pensel.

For at opnå et optimalt resultat skal følgende retningslinier overholdes:

- Masterkure 220WB bør påføres umiddelbart efter udlægning, og/eller efter evt. glitning/pudsning.
- Efter evt. glitning/pudsning påføres igen Masterkure 220WB for at opnå optimal beskyttelse.
- Betonen skal være så våd at curingen ikke suges ind i betonen, men forbliver på betonoverfladen.
- Såfremt den friske beton er så tør, at den kan optage yderligere vand, må MasterKure 220WB ikke påsprøjtes betonoverfladen.
- Afhærdet/tør betonoverflader skal først mættes med vand ved påsprøjtning således at der efterfølgende kan ske en påføring af MasterKure 220WB, hvorved denne danner en sammenhængende hinde oven på betonen.

Forarbejdningstemperaturen mindst +5° C. Efter påføring eller ved ophold i arbejdet skal alle værktøjer straks rengøres med vand.

Bemærk: Beskyttelsesvirkningen af dette efterbehandlingsmiddel er stærkt afhængig af ensartetheden af den påførte film.

Ved glitning af betonoverflader.

Ved påføring af Mastercure 220WB vådt i vådt før glitning vil det være en fordel at blande produktet med vand 1:4.

Efterglitning påføres MasterKure 220WB ufortyndet. Skal betonoverfladen efterbehandles er kontrol af vedhæftningen ubetinget nødvendig.

FORBRUG

Ca. 200-250 g/m²

Den nødvendige påføringsmængde afhænger af type og porøsitet af den behandlede overflade og må eftervises ved passende forprøvning. Den anbefalede mængde bør ikke overskrides. Alt efter brug kan flere påføringer være nødvendige.

BÆREDYGTIGHED

MasterKure 220WB er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

OPBEVARING

Mindst 6 måneders holdbarhed ved oplagring ved +5 °C til +30 °C.

LEVERING

20 kg dunk.
200 ltr. tromle.

ARBEJDSMILJØ

Produktet er ifølge EU-direktiver ikke mærkningspligtig. Se sikkerhedsdatabladet.

MAL-kode: 1-3

Forbehold for ændringer og trykfejl.

MasterKure[®] 220WB

Juni 2020 erst. Okt. 2019

Vandig kunststofdispersion (akryl) til efterbehandling af betonoverflader

Tekniske data	
Aktiv komponent	Akrylbasis
Form	Flydende
Farve	Mælkehvid
Densitet (20°C)	Ca. 1,0 ±0,02 g/cm ³
Tørstofindhold	9,5± 1,0 %
pH-værdi(20°C)	9,5±1,0
Forarbejdningstemperatur	+5 °C - +40 °C

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version