

MasterSet[®] R 40 I

Retarderande tillsatsmedel för betong

PRODUKTBESKRIVNING

MasterSet R 40 I är ett retarderande tillsatsmedel för betong och bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

MasterSet R 40 I används vid långa transporter, gjutuppehåll där man önskar vibrera ihop betongen vid gjutskarven samt vid undervattensgjutningar.

MasterSet R 40 I tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterSet R 40 I till torr ballast eller cement.

MasterSet R 40 I är möjlig att kombinera med alla typer av flyttillsatsmedel.

MATERIALÅTGÅNG

Doseringen av MasterSet R 40 I ligger mellan 0,1 och 0,7 % av cementvikten.

Aktuell dosering skall alltid kontrolleras med förundersökning.

LAGRING

Vid normala temperaturer mellan +5 och 25 °C och frostfri förvaring i väl slutna originalförpackningar är hållbarheten 12 månader. Produkten skall omröras vid lagring i tank.

FÖRPACKNING

MasterSet R 40 I levereras på 25 liter, fat om 200 kg, palltank om 1000 kg eller i bulk.

HANTERING

MasterSet R 40 I är inte hälsofarligt och klassas inte som farligt gods. I övrigt se separat säkerhetsdatablad.



0921-CPR-2003
EN 934-2 T8

Anmält organ:
Qualitätsgemeinschaft
Deutsche Bauchemie

Tekniska data

Form	Vätska
Färg	Transparent/ljusbrun
Viskositet	Flytande
Densitet	1,04±0,02 kg/liter
Torrhalt	10±1 %
pH	7,0±1,5
Kloridhalt	<0,10 %
Ekv Na ₂ O	<0,3 %
Frys punkt	0 °C
Lagringstid	12 månader
*När produkten förvaras under en längre tid kan pH-värdet sjunka.	

Master Builders Solutions Sverige AB

Metallvägen 42, SE-195 72 Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 732 29 37

www.master-builders-solutions.se

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

